

UNO - PVA - 300

UNOFIX PVA 300 - Adhesivo D3

Adhesivo de PVA homopolímero y alta viscosidad para unir madera y MDF con rapidez y uniformidad. Cumple D3 y alcanza D4 con un 5 % de endurecedor.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX PVA 300 es un adhesivo de PVA homopolímero y alta viscosidad, desarrollado para ofrecer una extensión homogénea y un secado rápido. Permite la aplicación manual con rodillo y trabaja con eficacia sobre superficies grandes.

El adhesivo cumple la norma D3 DIN EN 204; al añadir un 5 % de endurecedor a la mezcla, se alcanza el nivel D4. Tras el secado, forma una película transparente, de estructura elástica y dura, con elevada durabilidad y resistencia a altas temperaturas.

Puede limpiarse fácilmente con agua caliente inmediatamente después de la aplicación, antes de que se seque. Es adecuado para unir madera en ventanas y escaleras, fabricar hojas de puerta mediante prensado en frío, unir MDF a madera, laminar MDF y aumentar el espesor del cerco de puerta.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Extensión homogénea sobre superficies grandes
- ✓ Secado rápido para una producción eficiente
- ✓ Limpieza sencilla con agua caliente antes del secado
- ✓ Menor consumo que otros adhesivos similares
- ✓ Unión fiable de madera y MDF
- ✓ Uso cómodo en operaciones manuales

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo de PVA homopolímero de alta viscosidad
- Conforme con D3 DIN EN 204
- Alcanza D4 con un 5 % de endurecedor
- Película transparente tras el secado
- Película de estructura elástica y dura
- Aplicación manual con rodillo

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Viscosidad (20°C)	16000 ± 100 cp
Vida Útil (Meses)	12
Envase	Bidón de Plástico de 25 kg
Densidad	1.07 ± 0,02 g/cm ³

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

