

UNO - HM - 910

UNOFIX HM 910 Hotmelt para preencoladura de melamina

Adhesivo hotmelt de viscosidad media para la preencoladura de melamina, con extensión uniforme mediante rodillo, secado rápido y rendimiento fiable.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX HM 910 es un adhesivo hotmelt para la preencoladura de superficies de melamina antes de la aplicación del canto. Su viscosidad media favorece una distribución homogénea mediante rodillo en las condiciones de trabajo adecuadas.

El producto ofrece un secado rápido en máquinas de alta velocidad y un rendimiento fiable sobre melaminas con distintas características. La película resultante combina elasticidad y dureza para facilitar un proceso estable.

UNOFIX HM 910 es compatible con todo tipo de máquinas de aplicación posterior sobre melamina mediante rodillo. Es fácil de utilizar, minimiza la carbonización en el depósito de fusión y puede reducir el consumo frente a productos equivalentes.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Preencoladura uniforme de superficies de melamina
- ✓ Aplicación estable con rodillo
- ✓ Procesamiento fiable lote tras lote
- ✓ Manejo sencillo para el operario
- ✓ Menor consumo frente a productos equivalentes
- ✓ Adecuado para múltiples aplicaciones con rodillo

CARACTERÍSTICAS

- Viscosidad media para una extensión homogénea
- Compatible con máquinas de melamina de rodillo
- Secado rápido en líneas de alta velocidad
- Película elástica y resistente
- Alto rendimiento sobre distintas superficies de melamina
- Mínima carbonización en el depósito de fusión

ESPECIFICACIONES

Viscosidad (190°C)	16000 ± 5.000 mPa·s
Punto de Reblandecimiento	85 ± 5 °C
Temperatura de Aplicación	170 ± 10 °C
Color	Marfil
Vida Útil (Meses)	24
Envase	Saco de Papel Kraft de 25 kg, Bidón de Plástico de 25 kg

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

