

UNO - MDF - KIT

UNOFIX MDF KIT - Adhesivo instantáneo

Kit de pegado rápido de dos componentes que combina un adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad con un activador en aerosol. Facilita el montaje en madera porosa, superficies verticales y trabajos sin posibilidad de prensado.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX MDF KIT - Adhesivo instantáneo combina un cianoacrilato de etilo de alta viscosidad con un activador en aerosol para realizar uniones rápidas y prácticas. Se pulveriza el activador sobre una superficie y se aplica el adhesivo sobre la otra; la unión se fija en pocos segundos al encontrarse ambas superficies.

El activador lleva el MDF y el tablero de partículas porosos al intervalo de curado adecuado. El adhesivo permanece sobre superficies verticales, cubre pequeñas holguras y resulta adecuado para paneles, chapas y montajes en los que el prensado no es práctico.

- Adhiere madera, caucho, cuero, vidrio, metal y la mayoría de plásticos rígidos.
- Adecuado para montaje vertical, paneles y recubrimiento de perfiles.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Fijación en pocos segundos tras unir las dos piezas
- ✓ Permanece en superficies verticales durante el montaje
- ✓ Favorece el curado sobre MDF y tableros porosos
- ✓ Cubre holguras pequeñas de hasta 0,15 mm
- ✓ Reduce la necesidad de pinzas o fijación mecánica
- ✓ Adecuado cuando no es posible aplicar presión

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de dos componentes con cianoacrilato de etilo y activador en aerosol
- Adhesivo de alta viscosidad: 1.000-1.500 mPa·s
- Tiempo de fijación de 5-15 segundos
- Curado completo en 24 horas
- Líquido transparente a ligeramente ámbar
- Temperatura de aplicación de +5 °C a +35 °C

ESPECIFICACIONES

Viscosidad (20°C)	1250 ± 100 cp
Vida Útil (Meses)	12
Envase	100GR + 400ML
Tecnología de Adhesivos	Cianoacrilato de Etilo Activado con Aerosol

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

