

UNO - HM - 100

UNOFIX HM 100 - Adhesivo Hot Melt para Canteado a Base de EVA

HM-100 es un adhesivo hot melt termoplástico a base de EVA desarrollado para aplicaciones industriales de canteado. Proporciona una unión fiable de cantos de PVC y melamina, ofreciendo una elevada adhesión inicial, una aplicación limpia y un rendimiento constante en máquinas automáticas de canteado.



DESCRIPCIÓN

HM-100 es un adhesivo hot melt de alto rendimiento a base de EVA, diseñado para las exigencias de la fabricación moderna de muebles. Desarrollado para máquinas automáticas de canteado, garantiza una unión resistente y duradera entre los paneles y los cantos, contribuyendo a obtener acabados limpios, estéticos y de alta calidad.

Su formulación cuidadosamente desarrollada proporciona una excelente humectación, viscosidad estable y una elevada adhesión inicial, permitiendo un funcionamiento fiable incluso en líneas de producción de alta velocidad. Es adecuado para el pegado de cantos de PVC y melamina sobre MDF, tableros de partículas y otros paneles derivados de la madera.

HM-100 ofrece un rendimiento fiable para la producción industrial, ayudando a aumentar la productividad, reducir los tiempos de parada de las máquinas y mantener una calidad constante entre lotes.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Tecnología de adhesivo hot melt termoplástico a base de EVA
- ✓ Elevada adhesión inicial
- ✓ Unión fiable de cantos de PVC y melamina
- ✓ Viscosidad estable durante la producción continua

ESPECIFICACIONES

Viscosidad (190°C)	90000 ± 5.000 mPa·s
Punto de Reblandecimiento	100 ± 5 °C
Temperatura de Aplicación	190 ± 10 °C
Color	Marfil, Blanco, Negro, Marrón
Vida Útil (Meses)	24
Envase	Saco de Papel Kraft de 25 kg, Saco de Papel Kraft de 20 kg, Bidón de Plástico de 25 kg, Bidón de Plástico de 20 kg

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

