

UNO - CPW - 505

UNOFIX CPW 505 - Adhesivo para recubrimiento de perfiles

Adhesivo de poliuretano de dos componentes, a base de disolvente, con elevada resistencia térmica para envolver láminas de PVA sobre MDF, PVC y aluminio.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX CPW 505 es un adhesivo de poliuretano de dos componentes, a base de disolvente, desarrollado para aplicaciones de recubrimiento de perfiles que requieren una elevada resistencia térmica.

Es adecuado para envolver láminas de PVA sobre MDF, PVC y aluminio en todo tipo de máquinas de recubrimiento de perfiles. Añada un 4 % de endurecedor antes del uso, mezcle bien y consuma la mezcla en un plazo de 8 horas.

Aplique el adhesivo sobre la superficie de las láminas. Ajuste el túnel de calentamiento según las condiciones ambientales; se recomienda trabajar alrededor de 55-65 °C. Active el adhesivo con un calentador infrarrojo situado a la salida del túnel.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Responde a aplicaciones exigentes de recubrimiento de perfiles
- ✓ Mantiene un rendimiento fiable con calor
- ✓ Permite trabajar con varios materiales
- ✓ Se adapta a todo tipo de máquinas
- ✓ Facilita un proceso de activación controlado

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo de poliuretano de dos componentes
- Formulación a base de disolvente
- Elevada resistencia térmica
- Adecuado para láminas de PVC
- Para soportes de MDF, PVC y aluminio
- Diseñado para máquinas de recubrimiento de perfiles

ESPECIFICACIONES

Color	Amarillo Transparente
Envase	Lata Redonda de 25 kg
Viscosidad DIN (20°C)	90 ± 10 seconds
Tecnología de Adhesivos	Poliuretano

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

