

UNO - HPW - 600

UNOFIX HPW 600 - Hotmelt EVA para recubrimiento de perfiles

Hotmelt a base de EVA para el recubrimiento de perfiles, con laminación rápida, distribución homogénea y adherencia duradera. Reduce el consumo y facilita la limpieza de los rodillos.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX HPW 600 es un hotmelt a base de EVA desarrollado para el recubrimiento de perfiles con un rendimiento fiable a baja temperatura de trabajo. Proporciona una distribución homogénea a la temperatura adecuada, un tiempo abierto corto y una laminación rápida.

Es compatible con distintos tipos de máquinas de recubrimiento de perfiles y permite trabajar a velocidades de 15-18 m/min. Resulta adecuado para el pegado de PP y chapa natural conforme a las normas aplicables, y ayuda a minimizar la carbonización en el tanque de fusión.

UNOFIX HPW 600 ofrece una adherencia elevada y duradera, un consumo reducido frente a productos equivalentes y una limpieza sencilla de los rodillos de aplicación.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Adherencia elevada y duradera
- ✓ Laminación rápida para mantener el ritmo de producción
- ✓ Limpieza fácil de los rodillos de aplicación
- ✓ Consumo reducido frente a productos equivalentes
- ✓ Apto para el pegado de PP y chapa natural
- ✓ Funcionamiento fiable a 15-18 m/min

CARACTERÍSTICAS

- Hotmelt a base de EVA y viscosidad media
- Alto rendimiento a baja temperatura de trabajo
- Distribución homogénea a la temperatura adecuada
- Compatible con diferentes máquinas de recubrimiento de perfiles
- Tiempo abierto corto para una laminación rápida
- Carbonización mínima en el tanque de fusión

ESPECIFICACIONES

Viscosidad (190°C)	11000 ± 5.000 mPa·s
Punto de Reblandecimiento	90 ± 5 °C
Temperatura de Aplicación	190 ± 10 °C
Color	Amarillo Transparente

Vida Útil (Meses)	24
Envase	Saco de Papel Kraft de 20 kg, Bidón de Plástico de 20 kg
Tecnología de Adhesivos	EVA

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

