

UNO - HM - 201

UNOFIX HM 201 - Hotmelt EVA para Canteado

Hotmelt de alta calidad a base de EVA para canteado, con funcionamiento limpio, unión duradera y consumo eficiente en melamina, PVC y HPL.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX HM 201 es un adhesivo hotmelt de alta calidad a base de EVA, desarrollado para aplicaciones de canteado. Proporciona una distribución homogénea a la temperatura de trabajo adecuada y minimiza la carbonización en el depósito de fusión.

Funciona de forma fiable en todas las canteadoras rectas estándar, incluidas las máquinas de velocidad media y alta, con independencia de sus características o configuración. Genera una unión fuerte y duradera en cantos de distintos tamaños y materiales.

Es fácil de utilizar y se elimina cómodamente de los rodillos. Su aplicación eficiente permite reducir el consumo frente a productos comparables, y resulta adecuado para cantos de melamina, PVC y HPL.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Adherencia inicial firme en los cantos
- ✓ Unión resistente y duradera
- ✓ Rendimiento fiable con distintos tamaños
- ✓ Menor consumo que productos comparables
- ✓ Uso sencillo en maquinaria estándar
- ✓ Apto para producción continua

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo hotmelt de alta calidad a base de EVA
- Viscosidad media y distribución homogénea
- Mínima carbonización en el depósito de fusión
- Compatible con máquinas de velocidad media y alta
- Adecuado para melamina, PVC y HPL
- Fácil limpieza de los rodillos

ESPECIFICACIONES

Viscosidad (190°C)	95000 ± 5.000 mPa·s
Punto de Reblandecimiento	94 ± 5 °C
Temperatura de Aplicación	190 ± 10 °C
Color	Marfil, Blanco, Negro, Marrón
Vida Útil (Meses)	24

Envase	Saco de Papel Kraft de 25 kg, Bidón de Plástico de 25 kg
Tecnología de Adhesivos	EVA

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

