

UNO - HM - 310

UNOFIX HM 310 — клей-расплав для кромкооблицовки

Полупрозрачный клей-расплав с низким наполнением для кромкооблицовки меламина, ПВХ и HPL. Обеспечивает высокую адгезию и стабильную чистую работу станка.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX HM 310 — полупрозрачный клей-расплав с низким наполнением для кромкооблицовки на прямолинейных станках. Средняя вязкость обеспечивает равномерное распределение при подходящей рабочей температуре и высокую адгезию на кромках разной толщины.

Состав подходит для средних и высоких скоростей линии, облегчает очистку наносящих роликов и снижает образование нагара в плавильном баке. Рекомендуются для стандартных кромок из меламина, ПВХ и HPL.

- Стабильное нанесение от партии к партии
- Надёжное соединение кромок разной толщины
- Чистая работа на производственной линии

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обеспечивает аккуратную и равномерную кромку
- ✓ Поддерживает стабильную работу на высокой скорости
- ✓ Упрощает очистку наносящих роликов
- ✓ Минимизирует нагар в плавильном баке
- ✓ Сохраняет прочность соединения при разной толщине

ОСОБЕННОСТИ

- Средняя вязкость
- Полупрозрачный состав с низким наполнением
- Высокая адгезия
- Для прямолинейных станков кромкооблицовки
- Совместим с меламином, ПВХ и HPL
- Для средних и высоких скоростей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (190°C)	70000 ± 5.000 mPa·s
Температура размягчения	98 ± 5 °C
Рабочая температура	190 ± 10 °C
Цвет	Жёлтый прозрачный

Срок хранения (месяцы)	24
Упаковка	Крафт-мешок 20 кг, Пластиковое ведро 20 кг
Клеевая технология	EVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

