

UNO - HM - 500

UNOFIX HM 500 — прозрачный клей-расплав

Прозрачный клей-расплав без наполнителя для прямой кромкооблицовки. Обеспечивает равномерное нанесение, практически незаметную клеевую линию и длительную прочность.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX HM 500 — прозрачный клей-расплав без наполнителя для прямой кромкооблицовки на станках с низкой и средней скоростью подачи. Он подходит для стандартных кромок из меламина, PVC и HPL.

Низкая вязкость обеспечивает равномерное распределение при подходящей рабочей температуре и помогает свести к минимуму обугливание в плавильной ёмкости. Клей формирует практически незаметную клеевую линию и сохраняет хорошую прочность на кромках разной толщины.

UNOFIX HM 500 обеспечивает длительную прочность соединения и облегчает очистку наносящих роликов. Это помогает поддерживать стабильную работу на производстве от партии к партии.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Чистая и стабильная работа на линии
- ✓ Длительная прочность соединения
- ✓ Простая очистка наносящих роликов
- ✓ Надёжное склеивание кромок разной толщины
- ✓ Для прямой кромкооблицовки
- ✓ Ровный и аккуратный вид кромки

ОСОБЕННОСТИ

- Прозрачный клей-расплав без наполнителя
- Низкая вязкость и равномерное распределение
- Минимальное обугливание в плавильной ёмкости
- Для станков с низкой и средней скоростью подачи
- Практически незаметная клеевая линия
- Совместимость с кромками из меламина, PVC и HPL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (190°C)	65000 ± 5.000 mPa·s
Температура размягчения	100 ± 5 °C
Рабочая температура	190 ± 10 °C
Цвет	Прозрачный

Срок хранения (месяцы)	24
Упаковка	Крафт-мешок 20 кг, Пластиковое ведро 20 кг
Клеевая технология	EVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

