

UNO - PVA - 300

UNOFIX PVA 300 — клей D3

Высоковязкий клей на основе гомополимера PVA для быстрого и равномерного склеивания древесины и MDF. Соответствует D3, с возможностью уровня D4.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX PVA 300 — высоковязкий клей на основе гомополимера PVA, обеспечивающий равномерное нанесение и быстрое высыхание. Клей подходит для ручного нанесения валиком и работы на больших поверхностях.

Материал соответствует требованиям D3 DIN EN 204; при добавлении 5% отвердителя в смесь достигается уровень D4. После высыхания образуется прозрачная плёнка с упруго-твёрдой структурой, высокой долговечностью и термостойкостью.

Сразу после нанесения, до высыхания, клей легко удаляется горячей водой. UNOFIX PVA 300 подходит для склеивания деревянных деталей окон и лестниц, производства дверных полотен методом холодного прессования, приклеивания MDF к древесине, ламинирования MDF и увеличения толщины дверной коробки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Равномерное нанесение на большие поверхности
- ✓ Быстрое высыхание для эффективного производства
- ✓ Простая очистка горячей водой до высыхания
- ✓ Сниженный расход по сравнению с аналогичными клеями
- ✓ Надёжное склеивание древесины и MDF
- ✓ Удобное применение в ручных операциях

ОСОБЕННОСТИ

- Высоковязкий клей на основе гомополимера PVA
- Соответствует D3 DIN EN 204
- Уровень D4 при добавлении 5% отвердителя
- Прозрачная плёнка после высыхания
- Упруго-твёрдая структура плёнки
- Подходит для нанесения ручным валиком

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Вязкость (20°C)	16000 ± 100 сП
Срок хранения (месяцы)	12
Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг

Плотность	1.07 ± 0,02 g/cm³
Клеевая технология	PVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

