

UNO - HM - 910

UNOFIX HM 910 для предварительного нанесения на меламин

Клей-расплав средней вязкости для предварительного нанесения на меламин. Обеспечивает равномерное распределение валиком, быстрое высыхание и стабильную работу.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX HM 910 — клей-расплав для предварительного нанесения на меламин перед приклеиванием кромки. Средняя вязкость обеспечивает равномерное распределение при нанесении валиком в подходящих рабочих условиях.

Продукт быстро высыхает на высокоскоростных линиях и сохраняет стабильную эффективность на меламиновых поверхностях с различными характеристиками. Образующаяся плёнка сочетает эластичность и твёрдость.

UNOFIX HM 910 подходит для любых валковых машин для нанесения клея на обратную сторону меламина. Клей удобен в работе, способствует минимальному нагарообразованию в плавильной ванне и снижает расход по сравнению с аналогичными продуктами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Надёжная предварительная обработка меламина
- ✓ Равномерное распределение при подходящем режиме работы
- ✓ Стабильный производственный процесс от партии к партии
- ✓ Удобство для оператора
- ✓ Сниженный расход по сравнению с аналогами
- ✓ Подходит для широкого спектра валковых применений

ОСОБЕННОСТИ

- Средняя вязкость для равномерного нанесения валиком
- Совместимость с валковыми машинами для меламина
- Быстрое высыхание на скоростных линиях
- Эластичная и твёрдая клеевая плёнка
- Стабильная работа с разными меламиновыми поверхностями
- Минимальное нагарообразование в плавильной ванне

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (190°C)	16000 ± 5.000 mPa·s
Температура размягчения	85 ± 5 °C
Рабочая температура	170 ± 10 °C

Цвет	Слоновая кость
Срок хранения (месяцы)	24
Упаковка	Крафт-мешок 25 кг, Пластиковое ведро 25 кг
Клеевая технология	EVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

