

UNO - PLS - 230

UNOFIX PLS 230 — PVA клей для ламината

Практичный клей для приклеивания ламинатов к необработанному МДФ. Средняя вязкость обеспечивает равномерное нанесение, удобную очистку и низкий расход.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX PLS 230 предназначен для приклеивания ламинатов с различными свойствами и толщиной к необработанным поверхностям МДФ. Средняя вязкость обеспечивает равномерное нанесение на большие площади и удобную работу ручным валиком.

Клей легко удаляется горячей водой сразу после нанесения, до высыхания. После высыхания он образует матовую белую плёнку с твёрдой структурой в соответствии с требованиями нормы D1.

Удобная для оператора формула способствует эффективной работе и обеспечивает низкий расход по сравнению с аналогичными продуктами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обеспечивает равномерное покрытие ламината
- ✓ Подходит для приклеивания ламината к необработанному МДФ
- ✓ Упрощает очистку сразу после нанесения
- ✓ Формирует твёрдую плёнку после высыхания
- ✓ Помогает снизить расход по сравнению с аналогами
- ✓ Обеспечивает удобную работу оператора

ОСОБЕННОСТИ

- Средняя вязкость для контролируемого нанесения
- Равномерное распределение по поверхности
- Подходит для нанесения на большие площади
- Совместим с ручным валиком
- Легко очищается горячей водой до высыхания
- Матовая белая плёнка по требованиям D1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Вязкость (20°C)	14000 ± 100 сП
Срок хранения (месяцы)	12
Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг

Плотность	1.17 ± 0,02 g/cm³
Клеевая технология	PVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

