

UNO - MRN - 100

UNOFIX MRN 100 — морской клей PU D4

UNOFIX MRN 100 — однокомпонентный клей PU D4 для прочного соединения внутри и снаружи помещений. Он устойчив к воде, влаге и атмосферным воздействиям, заполняя небольшие зазоры.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX MRN 100 — однокомпонентный клей PU D4 для прочного склеивания древесины, металла и бетона. Он равномерно распределяется по впитывающим и невпитывающим поверхностям и подходит для соединения деревянных конструктивных элементов, производства и ремонта мебели.

После отверждения клей обеспечивает высокую стойкость к нагреву и воде. Контролируемое расширение помогает заполнять небольшие зазоры. Состав подходит для внутренних и наружных работ, удобен в применении и отличается низким расходом по сравнению с аналогами.

- Янтарный цвет, вязкая жидкость
- Открытое время: 15–25 минут при 20–23°C
- Полное отверждение: 24 часа при 25°C и влажности 50%
- Рекомендуемая температура нанесения: 15–30°C

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Однокомпонентное и удобное нанесение
- ✓ Стойкость к воде, влаге и атмосферным воздействиям
- ✓ Прочное соединение древесины, металла и бетона
- ✓ Заполнение небольших зазоров с контролируемым расширением
- ✓ Высокая стойкость к нагреву и воде после отверждения
- ✓ Низкий расход по сравнению с аналогами

ОСОБЕННОСТИ

- Морской клей PU D4
- Равномерное нанесение на впитывающие и невпитывающие поверхности
- Плотность: $1,09 \pm 0,05$
- Вязкость: 9000 ± 3500 мПа·с при 25°C
- Упаковка: 500 г, 1 кг, 5 кг, 8 кг и 30 кг
- Срок хранения — девять месяцев при 10–25°C в закрытой таре

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Янтарный
------	----------

Вязкость (20°C)	10000 ± 100 ср
Срок хранения (месяцы)	9
Плотность	1.09 ± 0,02 g/cm³
Клеевая технология	Полиуретан

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

