

UNO - MDF - KIT

UNOFIX MDF KIT — Мгновенный клей

Двухкомпонентный комплект для быстрого склеивания с высоковязким цианоакрилатным клеем и аэрозольным активатором. Обеспечивает удобный монтаж пористой древесины и вертикальных деталей без длительного зажима.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX MDF KIT — Мгновенный клей объединяет высоковязкий этилцианоакрилатный клей и аэрозольный активатор для быстрого формирования соединения. Нанесите активатор на одну поверхность, а клей — на другую; после соприкосновения деталей соединение схватывается за несколько секунд.

Активатор переводит пористые поверхности, такие как МДФ и ДСП, в подходящий диапазон отверждения. Клей удерживается на вертикальных поверхностях, заполняет небольшие зазоры и подходит для панелей, облицовки и монтажа без практической возможности зажима.

- Склеивает древесину, резину, кожу, стекло, металл и большинство твёрдых пластиков.
- Подходит для вертикального монтажа, панелей и облицовочных работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Схватывается через несколько секунд после соединения деталей
- ✓ Удерживается на вертикальных поверхностях при монтаже
- ✓ Поддерживает отверждение пористых МДФ и ДСП
- ✓ Заполняет небольшие зазоры до 0,15 мм
- ✓ В большинстве соединений снижает потребность в зажимах
- ✓ Удобен там, где прессование непрактично

ОСОБЕННОСТИ

- Двухкомпонентная система: этилцианоакрилат и аэрозольный активатор
- Высокая вязкость клея: 1 000–1 500 мПа·с
- Время фиксации 5–15 секунд
- Полное отверждение за 24 часа
- Прозрачная или слегка янтарная жидкость
- Температура нанесения от +5 °C до +35 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C)	1250 ± 100 ср
Срок хранения (месяцы)	12
Упаковка	100GR + 400ML

Клеевая технология	Этилцианоакрилат с аэрозольным активатором
Время отверждения (часы)	24

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

