

UNO - HM - 100

UNOFIX HM 100 - Клей-расплав на основе EVA для кромкооблицовки

HM-100 — это термопластичный клей-расплав на основе EVA, разработанный для промышленных процессов кромкооблицовки. Он обеспечивает надежное приклеивание кромочных материалов из PVC и меламина, сочетая высокое начальное схватывание, чистое нанесение и стабильную работу на автоматических кромкооблицовочных линиях.



ОПИСАНИЕ

HM-100 — высокоэффективный клей-расплав на основе EVA, предназначенный для современных производственных линий мебельной промышленности. Разработанный для автоматических кромкооблицовочных станков, он обеспечивает прочное и долговечное соединение между плитными материалами и кромкой, позволяя получать аккуратную, эстетичную и надежную отделку.

Благодаря тщательно сбалансированной рецептуре HM-100 обладает отличным смачиванием поверхности, стабильной вязкостью и высоким начальным схватыванием, что обеспечивает бесперебойную работу даже на высокоскоростных производственных линиях. Подходит для приклеивания кромок из PVC и меламина к MDF, древесно-стружечным плитам и другим древесным плитным материалам.

HM-100 обеспечивает стабильную производительность в условиях непрерывного промышленного производства, способствует повышению эффективности, сокращению простоев оборудования и поддержанию **стабильного качества от партии к партии**.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Термопластичная технология клея-расплава на основе EVA
- ✓ Высокое начальное схватывание
- ✓ Надежное приклеивание кромок из PVC и меламина
- ✓ Стабильная вязкость при непрерывном производстве

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (190°C)	90000 ± 5.000 mPa·s
Температура размягчения	100 ± 5 °C
Рабочая температура	190 ± 10 °C
Цвет	Слоновая кость, Белый, Чёрный, Коричневый
Срок хранения (месяцы)	24

Упаковка	Крафт-мешок 25 кг, Крафт-мешок 20 кг, Пластиковое ведро 25 кг, Пластиковое ведро 20 кг
Клеевая технология	EVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

