

UNO - HM - 201

UNOFIX HM 201 — клей-расплав EVA для кромкооблицовки

Высококачественный клей-расплав на основе EVA для кромкооблицовки с равномерным нанесением, долговечной прочностью и сниженным расходом.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX HM 201 — высококачественный клей-расплав на основе EVA для кромкооблицовки. Он обеспечивает однородное распределение при подходящей рабочей температуре и сводит к минимуму обугливание в плавильной ванне.

Продукт стабильно работает на стандартных прямолинейных кромкооблицовочных станках, включая оборудование со средней и высокой скоростью, независимо от его особенностей и конфигурации. Он формирует прочное и долговечное соединение с кромками разных размеров и материалов.

Клей удобен в применении и легко удаляется с роликов. По сравнению с аналогичными продуктами он помогает снизить расход и подходит для кромок из меламина, PVC и HPL.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Надёжное начальное схватывание
- ✓ Прочное соединение на длительный срок
- ✓ Стабильная работа с кромками разных размеров
- ✓ Сниженный расход по сравнению с аналогами
- ✓ Простое применение на стандартном оборудовании
- ✓ Поддержка непрерывного производства

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественный клей-расплав на основе EVA
- Средняя вязкость и однородное распределение
- Минимальное обугливание в плавильной ванне
- Совместимость со станками средней и высокой скорости
- Для меламиновых, PVC- и HPL-кромки
- Лёгкая очистка роликов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (190°C)	95000 ± 5.000 mPa·s
Температура размягчения	94 ± 5 °C
Рабочая температура	190 ± 10 °C
Цвет	Слоновая кость, Белый, Чёрный, Коричневый

Срок хранения (месяцы)	24
Упаковка	Крафт-мешок 25 кг, Пластиковое ведро 25 кг
Клеевая технология	EVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

