

UNO - HM - 310

UNOFIX HM 310 - topljivi lepak (hotmelt) za kantovanje

Poluprovodni topljivi lepak (hotmelt) sa niskim sadržajem punila za standardne melaminske, PVC i HPL kant trake. Nudi visoku adheziju i stabilan rad na pravolinijskim mašinama.



OPIS

UNOFIX HM 310 je poluprovodni topljivi lepak (hotmelt) sa niskim sadržajem punila, razvijen za kantovanje na pravolinijskim mašinama. Srednji viskozitet omogućava ujednačenu raspodelu pri odgovarajućoj radnoj temperaturi i visoku adheziju na kant trakama različite debljine.

Formula omogućava lako čišćenje nanosnih valjaka i smanjuje pougljenisanje u rezervoaru za topljenje lepka. Pogodna je za srednje i visoke brzine, kao i za standardne melaminske, PVC i HPL kant trake.

- Stabilna primena od šarže do šarže
- Pouzdano spajanje traka različite debljine
- Čist rad na zahtevnim proizvodnim linijama

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Obezbeđuje čiste i ujednačene ivice
- ✓ Podržava stabilan rad pri većim brzinama
- ✓ Olakšava čišćenje nanosnih valjaka
- ✓ Smanjuje pougljenisanje u rezervoaru
- ✓ Održava čvrstoću spoja kod različitih debljina

ODLIKE

- Srednji viskozitet
- Poluprovodna formulacija sa niskim sadržajem punila
- Visoka adhezija
- Za pravolinijske mašine za kantovanje
- Kompatibilan sa melaminom, PVC-om i HPL-om
- Za srednje i visoke brzine rada

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Viskoznost (190°C)	70000 ± 5.000 mPa·s
Tačka Omekšavanja	98 ± 5 °C
Radna Temperatura	190 ± 10 °C
Boja	Žuta Providna

Rok Trajanja (Meseci)	24
Pakovanje	Kraft Papirna Vreća od 20 kg, Plastična Kanta od 20 kg
Tehnologija Lepkova	EVA

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

