

UNO - HM - 500

UNOFIX HM 500 - transparentni topljivi lepak

Nepunjeni, transparentni topljivi lepak (hotmelt) za pravolinijsko kantovanje. Omogućava homogenu primenu, gotovo nevidljivu liniju lepljenja i dugotrajno prijanjanje.



OPIS

UNOFIX HM 500 je nepunjeni, transparentni topljivi lepak (hotmelt) namenjen za kantovanje na pravolinijskim mašinama sa niskim do srednjim brzinama uvlačenja. Pogodan je za standardne melaminske, PVC i HPL kant trake.

Niska viskoznost omogućava homogenu raspodelu pri odgovarajućoj radnoj temperaturi i pomaže da se sagorevanje u rezervoaru za topljenje svede na minimum. Lepak formira gotovo nevidljivu liniju lepljenja i pruža dobru čvrstoću na kant trakama različite debljine.

UNOFIX HM 500 obezbeđuje dugotrajno prijanjanje i jednostavno čišćenje aplikacionih valjaka. Tako proizvodnja ostaje stabilna i ujednačena, šarža za šaržom.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Čist i stabilan rad na proizvodnoj liniji
- ✓ Dugotrajna čvrstoća spoja
- ✓ Jednostavno čišćenje aplikacionih valjaka
- ✓ Dobro prijanjanje na različite debljine kant traka
- ✓ Pogodan za pravolinijsko kantovanje
- ✓ Ujednačen i čist izgled ivice

ODLIKE

- Nepunjeni, transparentni topljivi lepak (hotmelt)
- Niska viskoznost za homogenu raspodelu
- Minimalno sagorevanje u rezervoaru za topljenje
- Za mašine sa niskom i srednjom brzinom
- Gotovo nevidljiva linija lepljenja
- Pogodan za melamin, PVC i HPL kant trake

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Viskoznost (190°C)	65000 ± 5.000 mPa·s
Tačka Omekšavanja	100 ± 5 °C
Radna Temperatura	190 ± 10 °C
Boja	Providna
Rok Trajanja (Meseci)	24
Pakovanje	Kraft Papirna Vreća od 20 kg, Plastična Kanta od 20 kg

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

