

UNO - PVA - 300

UNOFIX PVA 300 - D3 lepak

Viskoviskozni PVA lepak za brzo i ravnomerno lepljenje drveta i MDF-a. Usklađen je sa D3 zahtevima, a uz 5% učvršćivača postiže D4.



OPIS

UNOFIX PVA 300 je viskoviskozni lepak na bazi PVA homopolimera, razvijen za ravnomerno nanošenje i brzo sušenje. Pogodan je za ručno nanošenje valjkom i efikasan rad na velikim površinama.

Lepak ispunjava zahtev D3 prema standardu DIN EN 204, a dodavanjem 5% učvršćivača u mešavinu postiže se nivo D4. Nakon sušenja formira providan film elastično-tvrde strukture, uz visoku trajnost i otpornost na povišene temperature.

Neposredno nakon nanošenja, pre sušenja, lepak se lako čisti toplom vodom. UNOFIX PVA 300 je namenjen za lepljenje drveta i MDF-a, izradu drvenih prozora i stepenica, proizvodnju vratnih krila u hladnoj presi, laminiranje MDF ploča i povećanje debljine dovratnika.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Ravnomerno nanošenje na velikim površinama
- ✓ Brzo sušenje za efikasnu proizvodnju
- ✓ Jednostavno čišćenje toplom vodom pre sušenja
- ✓ Manja potrošnja u odnosu na slične lepkove
- ✓ Pouzdano lepljenje drveta i MDF-a
- ✓ Praktična upotreba u ručnim operacijama

ODLIKE

- Viskoviskozni lepak na bazi PVA homopolimera
- Usklađen sa standardom D3 DIN EN 204
- Nivo D4 uz dodatak 5% učvršćivača
- Providan film nakon sušenja
- Elastično-tvrda struktura filma
- Pogodan za ručno nanošenje valjkom

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Bela
Viskoznost (20°C)	16000 ± 100 cp
Rok Trajanja (Meseci)	12
Pakovanje	Plastična Kanta od 25 kg
Gustina	1.07 ± 0,02 g/cm ³
Tehnologija Lepkova	PVA

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

