

UNO - HM - 910

UNOFIX HM 910 topljivi lepak za melamin

Topljivi lepak (hotmelt) srednje viskoznosti za prethodno nanošenje na melamin, sa ravnomernim razmazivanjem valjkom, brzim sušenjem i pouzdanim učinkom.



OPIS

UNOFIX HM 910 je topljivi lepak (hotmelt) za prethodno nanošenje na melaminske površine pre lepljenja ivica. Srednja viskoznost omogućava ravnomerno razmazivanje valjkom u odgovarajućim radnim uslovima.

Proizvod obezbeđuje brzo sušenje na brzim mašinama i pouzdane rezultate na melaminskim površinama različitih svojstava. Formirani film kombinuje elastičnost i čvrstinu za stabilnu proizvodnju.

UNOFIX HM 910 je kompatibilan sa svim mašinama sa valjkom za nanošenje lepka na poledinu melamina. Jednostavan je za upotrebu, ograničava karbonizaciju u kadi za topljenje i može smanjiti potrošnju u odnosu na uporedive proizvode.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Ujednačeno prethodno lepljenje melaminskih površina
- ✓ Stabilno nanošenje u odgovarajućim radnim uslovima
- ✓ Pouzdan rad šarža za šaržom
- ✓ Jednostavno rukovanje za operatera
- ✓ Manja potrošnja u odnosu na uporedive proizvode
- ✓ Pogodan za širok raspon valjkastih primena

ODLIKE

- Srednja viskoznost za ravnomerno nanošenje valjkom
- Kompatibilnost sa svim valjkastim mašinama za melamin
- Brzo sušenje na proizvodnim linijama velike brzine
- Elastičan i čvrst film
- Pouzdane performanse na različitim melaminskim površinama
- Minimalna karbonizacija u kadi za topljenje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Viskoznost (190°C)	16000 ± 5.000 mPa·s
Tačka Omekšavanja	85 ± 5 °C
Radna Temperatura	170 ± 10 °C
Boja	Boja slonovače

Rok Trajanja (Meseci)	24
Pakovanje	Kraft Papirna Vreća od 25 kg, Plastična Kanta od 25 kg
Tehnologija Lepkova	EVA

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

