

UNO - MRN - 100

UNOFIX MRN 100 - PU D4 pomorski lepak

UNOFIX MRN 100 je jednokomponentni PU D4 lepak za zahtevna unutrašnja i spoljašnja lepljenja. Otporan je na vodu, vlagu i vremenske uslove, uz popunjavanje manjih zazora.



OPIS

UNOFIX MRN 100 je jednokomponentni PU D4 lepak za snažno lepljenje drveta, metala i betona. Ravnomerno se razmazuje po upijajućim i neupijajućim površinama i pogodan je za lepljenje drvenih konstruktivnih elemenata, proizvodnju i popravku nameštaja.

Nakon očvršćavanja pruža visoku otpornost na toplotu i vodu, dok kontrolisano širenje pomaže pri popunjavanju manjih zazora. Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, jednostavan za rad i omogućava manju potrošnju u poređenju sa ekvivalentnim proizvodima.

- Jantarna boja i izgled viskozne tečnosti
- Otvoreno vreme: 15-25 minuta pri 20-23°C
- Potpuno očvršćavanje: 24 sata pri 25°C i 50% relativne vlažnosti
- Preporučena temperatura nanošenja: 15-30°C

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Jednokomponentna i jednostavna primena
- ✓ Otpornost na vodu, vlagu i vremenske uslove
- ✓ Snažno prijanjanje na drvetu, metalu i betonu
- ✓ Popunjavanje manjih zazora uz kontrolisano širenje
- ✓ Visoka otpornost na toplotu i vodu nakon očvršćavanja
- ✓ Manja potrošnja u poređenju sa ekvivalentnim proizvodima

ODLIKE

- PU D4 pomorski lepak
- Ravnomerno razmazivanje po upijajućim i neupijajućim površinama
- Gustina: $1,09 \pm 0,05$
- Viskozitet: 9000 ± 3500 mPa·s pri 25°C
- Pakovanja od 500 g, 1 kg, 5 kg, 8 kg i 30 kg
- Rok trajanja devet meseci pri čuvanju na 10-25°C u zatvorenoj ambalaži

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Ćilibar
------	---------

Viskoznost (20°C)	10000 ± 100 cp
Rok Trajanja (Meseci)	9
Gustina	1.09 ± 0,02 g/cm ³
Tehnologija Lepkova	Poliuretan

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

