

UNO - MDF - KIT

UNOFIX MDF KIT - Instant lepak

Dvokomponentni komplet za brzo lepljenje kombinuje cianoakrilatni lepak visoke viskoznosti sa aerosolnim aktivatorom. Praktičan je za porozno drvo, vertikalnu montažu i radove bez mogućnosti stezanja.



OPIS

UNOFIX MDF KIT - Instant lepak kombinuje etil-cianoakrilatni lepak visoke viskoznosti sa aerosolnim aktivatorom za brzo formiranje spoja. Aktivator se raspršuje na jednu površinu, a lepak se nanosi na drugu; spoj se učvršćuje nekoliko sekundi nakon njihovog kontakta.

Aktivator dovodi porozne površine, kao što su MDF i iverica, u odgovarajući opseg očvršćavanja. Lepak ostaje na vertikalnim površinama, popunjava male zatore i pogodan je za panele, furnir i montažu kod koje stezanje nije praktično.

- Lepi drvo, gumu, kožu, staklo, metal i većinu tvrdih plastika.
- Pogodan je za vertikalnu montažu, panele i oblaganje profila.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Početno prijanjanje ostvaruje se nekoliko sekundi nakon spajanja
- ✓ Ostaje na vertikalnim površinama tokom montaže
- ✓ Podržava očvršćavanje poroznog MDF-a i iverice
- ✓ Popunjava male zatore do 0,15 mm
- ✓ U većini spojeva smanjuje potrebu za stezanjem
- ✓ Praktičan je kada kompresija nije moguća

ODLIKE

- Dvokomponentni sistem sa etil-cianoakrilatom i aerosolnim aktivatorom
- Lepak visoke viskoznosti: 1.000–1.500 mPa·s
- Vreme fiksiranja od 5–15 sekundi
- Potpuno očvršćavanje za 24 časa
- Izgled od bistrog do blago jantarnog tečnog proizvoda
- Temperatura primene od +5 °C do +35 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Viskoznost (20°C)	1250 ± 100 cp
Rok Trajanja (Meseci)	12
Pakovanje	100GR + 400ML
Tehnologija Lepkova	Etil Cijanoakrilat sa Aerosolnim Aktivatorom

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

