

UNO - HM - 100

UNOFIX HM 100 - Topljivi Lepak na Bazi EVA za Kantovanje

HM-100 je termoplastični topljivi lepak na bazi EVA, razvijen za industrijske procese kantovanja. Obezbeđuje pouzdano lepljenje PVC i melaminskih kant traka uz snažno početno prijanjanje, čisto nanošenje i stabilne performanse na automatskim mašinama za kantovanje.



OPIS

HM-100 je topljivi lepak visokih performansi na bazi EVA, razvijen za savremenu proizvodnju nameštaja. Namenjen je automatskim mašinama za kantovanje i obezbeđuje čvrsto i dugotrajno povezivanje između pločastih materijala i kant traka, omogućavajući kvalitetnu završnu obradu i estetski izgled gotovih proizvoda.

Njegova pažljivo razvijena formulacija pruža odlično kvašenje površine, stabilnu viskoznost i snažno početno prijanjanje, omogućavajući pouzdan rad čak i na proizvodnim linijama velikih brzina. Pogodan je za lepljenje PVC i melaminskih kant traka na MDF, ivericu i druge pločaste materijale na bazi drveta.

HM-100 je razvijen za pouzdane industrijske performanse, doprinosi većoj produktivnosti, smanjenju zastoja mašina i obezbeđuje **konzistentan kvalitet od šarže do šarže**.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Termoplastična tehnologija topljivog lepka na bazi EVA
- ✓ Snažno početno prijanjanje
- ✓ Pouzdano lepljenje PVC i melaminskih kant traka
- ✓ Stabilna viskoznost tokom kontinuirane proizvodnje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Viskoznost (190°C)	90000 ± 5.000 mPa·s
Tačka Omekšavanja	100 ± 5 °C
Radna Temperatura	190 ± 10 °C
Boja	Boja slonovače, Bela, Crna, Braon
Rok Trajanja (Meseci)	24
Pakovanje	Kraft Papirna Vreća od 25 kg, Kraft Papirna Vreća od 20 kg, Plastična Kanta od 25 kg, Plastična Kanta od 20 kg

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

