

UNO - HPW - 600

UNOFIX HPW 600 - EVA topljivi lepak (hotmelt) za oblaganje profila

Topljivi lepak (hotmelt) na bazi EVA za brzo laminiranje profila i dugotrajan spoj. Pogodan je za različite mašine, uz nisku potrošnju i jednostavno čišćenje valjaka.



OPIS

UNOFIX HPW 600 je topljivi lepak (hotmelt) na bazi EVA, razvijen za pouzdano oblaganje profila pri nižoj radnoj temperaturi. Obezbeđuje homogenu raspodelu pri odgovarajućoj radnoj temperaturi, kratko otvoreno vreme i brzo laminiranje.

Kompatibilan je sa različitim mašinama za oblaganje profila i pogodan za rad pri brzinama od 15–18 m/min. Namenjen je lepljenju PP-a i prirodnog furnira prema odgovarajućim standardima, uz minimalno stvaranje ugljenisanih naslaga u rezervoaru za topljenje.

UNOFIX HPW 600 pruža visoku i dugotrajnu čvrstoću spoja, nisku potrošnju u poređenju sa ekvivalentnim proizvodima i jednostavno čišćenje aplikacionih valjaka.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Visoka i dugotrajna čvrstoća spoja
- ✓ Brzo laminiranje za stabilan ritam proizvodnje
- ✓ Jednostavno čišćenje aplikacionih valjaka
- ✓ Niska potrošnja u odnosu na ekvivalentne proizvode
- ✓ Pogodan za lepljenje PP-a i prirodnog furnira
- ✓ Pouzdan rad pri brzinama od 15–18 m/min

ODLIKE

- Topljivi lepak (hotmelt) na bazi EVA, srednje viskoznosti
- Visoke performanse pri nižoj radnoj temperaturi
- Homogena raspodela pri odgovarajućoj temperaturi
- Kompatibilnost sa različitim mašinama za oblaganje profila
- Kratko otvoreno vreme za brzo laminiranje
- Minimalno stvaranje ugljenisanih naslaga u rezervoaru

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Viskoznost (190°C)	11000 ± 5.000 mPa·s
Tačka Omekšavanja	90 ± 5 °C
Radna Temperatura	190 ± 10 °C
Boja	Žuta Providna

Rok Trajanja (Meseci)	24
Pakovanje	Kraft Papirna Vreća od 20 kg, Plastična Kanta od 20 kg
Tehnologija Lepkova	EVA

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

