

UNO - HM - 201

UNOFIX HM 201 - EVA topljivi lepak za kantovanje

Visokokvalitetni EVA topljivi lepak (hotmelt) za kantovanje, sa čistim radom, dugotrajnom vezom i efikasnom potrošnjom na različitim materijalima.



OPIS

UNOFIX HM 201 je visokokvalitetni topljivi lepak (hotmelt) na bazi EVA, razvijen za kantovanje. Obezbeđuje homogenu raspodelu pri odgovarajućoj radnoj temperaturi i smanjuje stvaranje naslaga u rezervoaru za topljenje lepka.

Pouzđano radi na svim standardnim pravolinijskim mašinama za kantovanje, uključujući opremu srednje i velike brzine, bez obzira na njene karakteristike ili konfiguraciju. Stvara čvrsto i dugotrajno prijanjanje na kant trakama različitih dimenzija i materijala.

Jednostavan je za upotrebu i lako se uklanja sa valjaka. U poređenju sa sličnim proizvodima omogućava manju potrošnju, a pogodan je za kant trake od melamina, PVC-a i HPL-a.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Pouzdano početno prijanjanje
- ✓ Čvrsta i dugotrajna veza
- ✓ Stabilan rad sa kant trakama različitih dimenzija
- ✓ Manja potrošnja u odnosu na slične proizvode
- ✓ Jednostavna primena na standardnoj opremi
- ✓ Pogodan za kontinuiranu proizvodnju

ODLIKE

- Visokokvalitetni topljivi lepak (hotmelt) na bazi EVA
- Srednja viskoznost i homogena raspodela
- Minimalno stvaranje naslaga u rezervoaru za topljenje
- Kompatibilan sa mašinama srednje i velike brzine
- Pogodan za melamin, PVC i HPL
- Jednostavno čišćenje valjaka

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Viskoznost (190°C)	95000 ± 5.000 mPa·s
Tačka Omekšavanja	94 ± 5 °C
Radna Temperatura	190 ± 10 °C
Boja	Boja slonovače, Bela, Crna, Braon
Rok Trajanja (Meseci)	24

Pakovanje	Kraft Papirna Vreća od 25 kg, Plastična Kanta od 25 kg
Tehnologija Lepkova	EVA

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

