

UNO - HM - 550

UNOFIX HM 550 - EVA topljivi lepak za zakrivljeno kantovanje

EVA topljivi lepak (hotmelt) za zakrivljeno kantovanje pruža ravnomerno nanošenje, dugotrajnu čvrstoću i manju potrošnju. Pogodan je za različite mašine i melaminske, PVC i HPL kant trake.



OPIS

UNOFIX HM 550 kompanije UNOFIX je topljivi lepak (hotmelt) na bazi EVA za kantovanje zakrivljenih elemenata. Niska viskoznost omogućava ravnomerno nanošenje pri odgovarajućoj radnoj temperaturi i stabilan rad na različitim mašinama.

Lepak pruža visoku dugotrajnu čvrstoću spoja na kant trakama različitih debljina. Pogodan je za različite mašine za kantovanje zakrivljenih elemenata pri brzinama od 4-6 m/min, kao i za melaminske, PVC i HPL kant trake koje ispunjavaju odgovarajuće standarde.

Minimalna karbonizacija u posudi za topljenje pomaže stabilnoj proizvodnji, dok jednostavno čišćenje pritisknih valjaka olakšava održavanje linije. Formula prilagođena korisniku može smanjiti potrošnju u poređenju sa ekvivalentnim proizvodima.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Visoka dugotrajna čvrstoća spoja
- ✓ Dobra čvrstoća za kant trake različitih debljina
- ✓ Jednostavno čišćenje pritisknih valjaka
- ✓ Manja potrošnja u odnosu na ekvivalentne proizvode
- ✓ Jednostavan rad za korisnika
- ✓ Stabilan rezultat iz šarže u šaržu

ODLIKE

- Topljivi lepak (hotmelt) na bazi EVA, niske viskoznosti
- Ravnomerno nanošenje pri odgovarajućoj radnoj temperaturi
- Minimalna karbonizacija u posudi za topljenje
- Kompatibilan sa različitim mašinama za zakrivljeno kantovanje
- Pogodan za melaminske, PVC i HPL kant trake
- Za brzine linije od 4-6 m/min

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tačka Omekšavanja	86 ± 5 °C
Radna Temperatura	150 ± 10 °C
Boja	Boja slonovače, Bela, Crna, Braon
Rok Trajanja (Meseci)	24

Pakovanje	Kraft Papirna Vreća od 25 kg, Plastična Kanta od 25 kg
Viskoznost (150°C)	50000 ± 5.000 mPa·s
Tehnologija Lepkova	EVA

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

