

UNO - HM - 500

UNOFIX HM 500 - Şeffaf Hotmelt Yapıştırıcı

Düz kenar bantlama uygulamaları için dolgunsuz, şeffaf hotmelt yapıştırıcıdır. Homojen dağılım, neredeyse görünmez yapıştırıcı hattı ve uzun ömürlü dayanım sağlar.



AÇIKLAMA

UNOFIX HM 500, dolgunsuz ve şeffaf bir hotmelt yapıştırıcıdır. Düşük ve orta besleme hızına sahip düz kenar bantlama makinelerinde; standart melamin, PVC ve HPL kenar bantlarıyla kullanıma uygundur.

Düşük viskozite, uygun çalışma sıcaklığında homojen dağılım sağlar ve yapıştırıcı eritme tankında oluşan yanmayı en aza indirmeye yardımcı olur. Kenarda neredeyse görünmez bir yapıştırıcı hattı oluşturur ve farklı kalınlıktaki kenar bantlarında iyi dayanım sunar.

UNOFIX HM 500, uzun ömürlü yapışma gücü ve uygulama rulolarının kolay temizlenmesini destekler. Böylece üretim hattında parti tutarlılığı ve temiz çalışma korunur.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Üretim hattında temiz ve kararlı çalışma
- ✓ Uzun ömürlü yapışma dayanımı
- ✓ Uygulama ruloları kolay temizlenir
- ✓ Farklı kenar bandı kalınlıklarında iyi performans
- ✓ Düz kenar bantlama uygulamalarına uygunluk
- ✓ Temiz ve homojen kenar görünümü

ÖZELLİKLER

- Dolgunsuz, şeffaf hotmelt yapıştırıcı
- Homojen dağılım sağlayan düşük viskozite
- Eritme tankında minimum yanma
- Düşük ve orta hızlı makinelerle uyumlu
- Kenar üzerinde neredeyse görünmez yapıştırıcı hattı
- Melamin, PVC ve HPL kenar bantlarına uygun

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (190°C)	65000 ± 5.000 mPa·s
Yumuşama Noktası	100 ± 5 °C
Uygulama Sıcaklığı	190 ± 10 °C
Renk	Şeffaf
Raf Ömrü (Ay)	24
Ambalaj	20 kg Kraft Kâğıt Torba, 20 kg Plastik Kova

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

