

UNO - PVA - 300

UNOFIX PVA 300 - D3

Yapıştırıcı

Ahşap ve MDF uygulamalarında hızlı kuruma ve homojen yayılım sağlayan yüksek viskoziteli PVA yapıştırıcıdır. D3 standardını karşılar, %5 sertleştiriciyle D4 seviyeye ulaşır.



AÇIKLAMA

UNOFIX PVA 300, yüksek viskoziteli ve homopolimer PVA bazlı bir yapıştırıcıdır. Yüzeyle homojen yayılım ve hızlı kuruma sağlar; geniş yüzeylerde ve el rulosuyla uygulamaya uygundur.

Ürün, D3 DIN EN 204 standardını karşılar. Karışıma %5 sertleştirici eklendiğinde D4 seviyeye ulaşır. Kuruduktan sonra şeffaf film oluşturur; elastik-sert film yapısı, yüksek dayanıklılık ve ısı dayanımı sunar.

Uygulamadan hemen sonra, kurumadan önce sıcak suyla kolayca temizlenir. Ahşap pencere ve merdivenlerde, soğuk pres kapı üretiminde, MDF'nin ahşaba yapıştırılmasında, MDF laminasyonunda ve kapı kasalarının kalınlaştırılmasında kullanılır.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Geniş yüzeylerde homojen yayılım
- ✓ Üretim akışı için hızlı kuruma
- ✓ Kurumadan önce sıcak suyla kolay temizlik
- ✓ Benzer yapıştırıcılara göre daha düşük tüketim
- ✓ Ahşap ve MDF uygulamalarında güvenilir yapışma
- ✓ Kullanıcı dostu uygulama

ÖZELLİKLER

- Yüksek viskoziteli homopolimer PVA bazlı yapı
- D3 DIN EN 204 standardına uygunluk
- %5 sertleştirici ile D4 seviyeye ulaşma
- Kuruma sonrası şeffaf film
- Elastik-sert film yapısı
- El rulosuyla uygulamaya uygun

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz
Vizkosite (20°C)	16000 ± 100 cp
Raf Ömrü (Ay)	12
Ambalaj	25 kg Plastik Kova
Yoğunluk	1.07 ± 0,02 g/cm ³
Tutkal Teknolojisi	PVA

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

