

UNO - HM - 910

UNOFIX HM 910 Melamin Ön Tutkallama Hotmelt

Melamin yüzeylerin ön tutkallanması için orta viskoziteli hotmelt yapıştırıcıdır. Mordane uygulamasında homojen yayılım, hızlı kuruma ve güvenilir performans sağlar.



AÇIKLAMA

UNOFIX HM 910, melamin yüzeylerin kenar bantlama öncesinde ön tutkallanması için geliştirilmiş bir hotmelt yapıştırıcıdır. Orta viskozitesi, uygun çalışma koşullarında mordane uygulamasıyla homojen yayılım sağlar.

Hızlı makinelerde hızlı kuruma sunar ve farklı özelliklerdeki melamin yüzeylerde yüksek performans gösterir. Oluşturduğu film yapısı elastik ve sert özellikleri dengeler.

UNOFIX HM 910, her türlü mordaneli melamin arkası tutkal sürme makinesinde kullanılır. Kullanıcı dostu yapısı, tutkal eritme kazanında minimum karbonlaşma ve emsal ürünlere göre düşük sarfiyat sağlar.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Melamin yüzeylerde güvenilir ön tutkallama
- ✓ Uygun çalışma ısısında dengeli yayılım
- ✓ Parti tutarlılığı sağlayan kararlı üretim
- ✓ Kolay ve kullanıcı dostu uygulama
- ✓ Emsal ürünlere göre düşük sarfiyat
- ✓ Geniş kapsamlı mordaneli uygulama uyumu

ÖZELLİKLER

- Homojen mordane uygulaması için orta viskozite
- Her türlü mordaneli melamin makinesiyle uyum
- Hızlı makinalarda hızlı kuruma
- Elastiki ve sert film yapısı
- Farklı melamin yüzeylerde yüksek performans
- Tutkal eritme kazanında minimum karbonlaşma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (190°C)	16000 ± 5.000 mPa·s
Yumuşama Noktası	85 ± 5 °C
Uygulama Sıcaklığı	170 ± 10 °C
Renk	Fildişi
Raf Ömrü (Ay)	24
Ambalaj	25 kg Kraft Kâğıt Torba, 25 kg Plastik Kova

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

