

UNO - MRN - 100

UNOFIX MRN 100 - PU D4 Denizcilik Yapıştırıcısı

UNOFIX MRN 100, zorlu iç ve dış ortam uygulamaları için tek bileşenli PU D4 yapıştırıcıdır. Suya, neme ve hava koşullarına dayanır; küçük boşlukları doldurur.



AÇIKLAMA

UNOFIX MRN 100, ahşap, metal ve beton yüzeylerde güçlü yapışma sağlamak üzere geliştirilmiş tek bileşenli PU D4 yapıştırıcıdır. Emici ve emici olmayan yüzeylere homojen yayılır; ahşap konstrüksiyon elemanlarının yapıştırılması, mobilya üretimi ve onarımında kullanılır.

Kürlendikten sonra yüksek ısı ve su dayanımı sunar; kontrollü genleşmesi küçük boşlukların doldurulmasını destekler. İç ve dış mekânda kullanıma uygundur, eşdeğer ürünlere kıyasla düşük tüketim ve pratik uygulama sağlar.

- Amber renkli, viskoz sıvı görünüm
- Açık bekleme süresi: 20-23°C'de 15-25 dakika
- Tam kürlenme: 25°C ve %50 nemde 24 saat
- Önerilen uygulama sıcaklığı: 15-30°C

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Tek bileşenli ve kolay uygulanır
- ✓ Suya, neme ve hava koşullarına dayanır
- ✓ Ahşap, metal ve betonda güçlü yapışma sağlar
- ✓ Kontrollü genleşmeyle küçük boşlukları doldurur
- ✓ Kürlenme sonrası yüksek ısı ve su dayanımı sunar
- ✓ Eşdeğer ürünlere göre düşük tüketim sağlar

ÖZELLİKLER

- PU D4 denizcilik yapıştırıcısı
- Emici ve emici olmayan yüzeylerde homojen yayılım
- Yoğunluk: 1,09 ± 0,05
- Viskozite: 25°C'de 9000 ± 3500 mPa·s
- 500 g, 1 kg, 5 kg, 8 kg ve 30 kg ambalaj seçenekleri
- 10-25°C'de kapalı saklamada 9 ay raf ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Kehribar
Vizkosite (20°C)	10000 ± 100 cp
Raf Ömrü (Ay)	9

Yoğunluk	1.09 ± 0,02 g/cm ³
Tutkal Teknolojisi	Poliüretan

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

