

UNO - MDF - KIT

UNOFIX MDF KIT - Hızlı Yapıştırıcı

Yüksek viskoziteli siyanoakrilat yapıştırıcı ile aerosol aktivatörü bir araya getiren iki parçalı hızlı yapıştırma kitidir. Gözenekli ahşapta, dikey montajlarda ve sıkıştırmanın pratik olmadığı işlerde saniyeler içinde bağlantı sağlar.



AÇIKLAMA

UNOFIX MDF KIT - Hızlı Yapıştırıcı, yüksek viskoziteli etil siyanoakrilat yapıştırıcıyı aerosol aktivatörüyle eşleştirir. Aktivatör bir yüzeye püskürtülür, yapıştırıcı diğer yüzeye uygulanır; yüzeyler buluştuğunda bağlantı birkaç saniye içinde ayarlanır.

Aktivatör, MDF ve sunta gibi gözenekli yüzeyleri kürleme aralığına getirir. Yapıştırıcı dikey yüzeylerde kalır, küçük boşlukları kapatır ve panel, kaplama ile sıkıştırmanın pratik olmadığı montajlarda hızlı çalışma sağlar.

- Ahşap, kauçuk, deri, cam, metal ve çoğu sert plastiği yapıştırır.
- Dikey montaj, panel ve kaplama işlerine uygundur.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ İki parça buluştuktan birkaç saniye sonra ayarlanır
- ✓ Dikey yüzeylerde uygulama sırasında yerinde kalır
- ✓ MDF ve sunta gibi gözenekli yüzeylerde kürlemeyi destekler
- ✓ 0,15 mm'ye kadar küçük boşlukları kapatır
- ✓ Çoğu bağlantıda kelepçeleme ihtiyacını azaltır
- ✓ Sıkıştırmanın pratik olmadığı panel ve kaplama işlerinde kullanılır

ÖZELLİKLER

- Etil siyanoakrilat yapıştırıcı ve aerosol aktivatörlü iki parçalı sistem
- 1.000-1.500 mPa·s yüksek viskozite
- 5-15 saniye fiktür süresi
- 24 saatte tam kürlenme
- Berrak ila hafif kehribar rengi sıvı
- +5°C ila +35°C uygulama sıcaklığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Vizkosite (20°C)	1250 ± 100 cp
Raf Ömrü (Ay)	12
Ambalaj	100GR + 400ML
Tutkal Teknolojisi	Aerosol Aktivatörlü Etil Siyanoakrilat

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

