

UNO - HM - 100

UNOFIX HM 100 - EVA Bazlı Kenar Bantlama Hotmelt Yapıştırıcısı

HM-100, endüstriyel kenar bantlama uygulamaları için geliştirilmiş EVA bazlı termoplastik hotmelt yapıştırıcıdır. PVC ve melamin kenar bantlarının güvenilir şekilde yapıştırılmasını sağlarken güçlü ilk tutuş, temiz uygulama ve otomatik kenar bantlama makinelerinde tutarlı performans sunar.



AÇIKLAMA

HM-100, modern mobilya üretiminde kullanılan otomatik kenar bantlama makineleri için geliştirilmiş yüksek performanslı EVA bazlı hotmelt yapıştırıcıdır. Panel yüzeyleri ile kenar bantları arasında güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturarak estetik, dayanıklı ve kaliteli kenar uygulamaları elde edilmesine yardımcı olur.

Özenle geliştirilmiş formülasyonu sayesinde mükemmel yüzey ıslatma, kararlı viskozite ve güçlü ilk tutuş sağlayarak yüksek hızlı üretim hatlarında kesintisiz ve verimli çalışma performansı sunar. PVC ve melamin kenar bantlarının MDF, yonga levha ve diğer ahşap esaslı levhalara yapıştırılmasında güvenle kullanılabilir.

HM-100, endüstriyel üretimin ihtiyaç duyduğu güvenilir performansı sağlayarak üretim verimliliğinin artırılmasına, makine duruş sürelerinin azaltılmasına ve **partiden partiye tutarlı kalite** elde edilmesine katkıda bulunur.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ EVA bazlı termoplastik hotmelt teknolojisi
- ✓ Güçlü ilk tutuş
- ✓ PVC ve melamin kenar bantlarında güvenilir yapışma
- ✓ Sürekli üretimde kararlı viskozite

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (190°C)	90000 ± 5.000 mPa·s
Yumuşama Noktası	100 ± 5 °C
Uygulama Sıcaklığı	190 ± 10 °C
Renk	Fildişi, Beyaz, Siyah, Kahverengi
Raf Ömrü (Ay)	24
Ambalaj	25 kg Kraft Kâğıt Torba, 20 kg Kraft Kâğıt Torba, 25 kg Plastik Kova, 20 kg Plastik Kova

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

