

UNO - HPW - 600

UNOFIX HPW 600 - EVA Bazlı Profil Sarma

Hızlı laminasyon, homojen uygulama ve uzun ömürlü yapışma sağlayan EVA bazlı profil sarma hotmelt ürünüdür. Farklı makinelerde düşük tüketim ve kolay temizlik sunar.



AÇIKLAMA

UNOFIX HPW 600, düşük çalışma sıcaklıklarında güvenilir üretim için geliştirilen EVA bazlı bir profil sarma hotmelt ürünüdür. Uygun çalışma sıcaklığında homojen dağılım, kısa açık bekleme süresi ve hızlı laminasyon sağlar.

Farklı profil sarma makineleriyle uyumlu olan ürün, 15-18 m/dakika hızlarda kullanılır. Uygun standartlara sahip PP ve doğal kaplamaların yapıştırılmasına uygundur ve yapıştırıcı eritme tankında yanmayı en aza indirmeye yardımcı olur.

UNOFIX HPW 600 yüksek ve uzun ömürlü yapışma gücü sunar. Eşdeğer ürünlere kıyasla düşük tüketim sağlar; uygulama merdanelerinin temizlenmesini kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Yüksek ve uzun ömürlü yapışma gücü
- ✓ Üretim hızını destekleyen hızlı laminasyon
- ✓ Uygulama merdanelerinde kolay temizlik
- ✓ Eşdeğer ürünlere kıyasla düşük tüketim
- ✓ PP ve doğal kaplama yapıştırmaya uygunluk
- ✓ 15-18 m/dakika hızlarda güvenilir çalışma

ÖZELLİKLER

- Orta viskoziteli EVA bazlı hotmelt
- Düşük çalışma sıcaklıklarında yüksek performans
- Uygun çalışma sıcaklığında homojen dağılım
- Farklı profil sarma makineleriyle uyumluluk
- Hızlı laminasyon için kısa açık bekleme süresi
- Eritme tankında minimum yanma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (190°C)	11000 ± 5.000 mPa·s
Yumuşama Noktası	90 ± 5 °C
Uygulama Sıcaklığı	190 ± 10 °C
Renk	Sarı Şeffaf
Raf Ömrü (Ay)	24
Ambalaj	20 kg Kraft Kâğıt Torba, 20 kg Plastik Kova

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

